COFRA®
BORN TO WORK

SCHEDA PRODOTTO

NEW RODANO S3 SRC

Rif. Prod.	FW100-000
Cat. di Sicurezza	S3 SRC
Range di Taglie	39 - 47
Peso (tg. 42)	700 g
Forma	C
Calzata	11

Descrizione del modello Calzatura al polpaccio, in pelle stampata idrorepellente, colore nero, con fodera in tessuto **Sany-Dry**, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo **APT Plate** non metallica **Perforazione Zero**.

Plus Fussbett **AIR** antistatico in EVA a spessore variabile, rivestito in tessuto, interamente forato ed anatomico. Suola in PU bi-densità dallo stile aggressivo. I profili della punta e del tallone particolarmente pronunciati, proteggono la tomaia dall'usura e dall'abrasione. Collarino imbottito.

Impieghi consigliati Cantieri edili, lavori di manutenzione, industria in generale.

Modalità di conservazione delle calzature Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore e trattando periodicamente la pelle con un lucido idoneo non aggressivo. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua.

MATERIALI / ACCESSORI

		Paragrafo EN ISO 20345:2011
Calzatura completa	**Protezione delle dita:** puntale non metallico in fibra di vetro	5.3.2.3
	resistente: all'urto fino a 200 J	
	alla compressione fino a 1500 Kg	5.3.2.4
	Lamina antiperforazione: in **Tessuto** multistrato alta tenacità, resistente alla penetrazione a **perforazione zero**	6.2.1
	Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche.	6.2.2.2
	Sistema antishock: poliuretano bassa densità e profilo del tacco	6.2.4
Tomaio	Pelle stampata, idrorepellente, colore nero	5.4.6
	spessore 1,6/1,8 mm	
		6.3.1
Fodera	Feltrino, traspirante, colore grigio antracite	5.5.3
Anteriore	spessore 1,2 mm	
Fodera	Tessuto **Sany-Dry**, traspirante, resistente all'abrasione, colore nero	5.5.3
Posteriore	spessore 1,2 mm	
Suola	In poliuretano antistatico bi-densità, direttamente iniettata su tomaia:	5.8.3
	Battistrada: colore nero, alta densità, di tipo antiscivolo,	5.8.4
	resistente all'abrasione, agli oli minerali e agli acidi deboli.	5.8.6
	Intersuola: colore nero, bassa densità, confortevole e antishock.	6.4.2
	Coefficiente di aderenza del battistrada	5.3.5

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

Descrizione	Unità di misura	Risultato ottenuto	Requisito
Resistenza all'urto. (altezza libera dopo l'urto)	mm	**16**	≥ 14
Resistenza alla compressione. (altezza libera dopo la compressione)	mm	**15**	≥ 14
Resistenza alla perforazione	N	**A 1100 N nessuna perforazione**	≥ 1100
Resistenza elettrica			
- in ambiente umido	MΩ	**120**	≥ 0.1
- in ambiente secco	MΩ	**820**	↑ 1000
Assorbimento di energia nel tacco	J	> **34**	≥ 20
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	> **2,2**	≥ 0,8
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	> **26,1**	> 15
Resistenza alla penetrazione d'acqua	minuti	> **60**	> 60
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	> **5,2**	≥ 2
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	> **42,2**	≥ 20
Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	> **12,1**	≥ 2
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	> **169,3**	≥ 20
Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm^3	**67**	↑ 150
Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	**3**	↑ 4
Resistenza al distacco suola/intersuola	N/mm	> **5**	≥ 4
Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV)	%	**0,8**	↑ 12
SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta		**0,43**	≥ 0,32
SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)		**0,4**	≥ 0,28
SRB : acciaio + glicerina – pianta		**0,2**	≥ 0,18
SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)		**0,15**	≥ 0,13

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.
Cofra Safety. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra Safety.